

## Gebrauchsanleitung Textile Guard Pro-X

Textilien vor dem Imprägnieren mit „Pro Wash Eco“ waschen. Die frisch gewaschene Textilie aus der Waschmaschine nehmen und vollständig trocknen lassen. Erst dann mit Textile Guard Pro-X imprägnieren.

### Imprägnierung auftragen:

1. Dose gut schütteln,
2. Trockene Kleidung an einen gut belüfteten Ort hängen oder hinlegen.
3. Textile Guard Pro-X ist sehr hoch konzentriert. Bekleidung gleichmäßig dünn einsprühen. Ein zu intensiver Auftrag kann weißliche Flecken verursachen. Lieber 2mal sehr dünn als 1mal zu dick einsprühen! Eine Dose reicht für 1-2 Kleidungsstücke.  
Um einem Dochteffekt entgegen zu wirken, können Kragen, Saum und Ärmelabschlüsse auch von innen behandelt werden.
4. 12-24 Stunden trocknen lassen.



Je nach Stoffbeschaffenheit bekommt Textile Guard Pro-X den maximalen Abperleffekt erst durch eine Wärmebehandlung im Wäschetrockner oder mit dem Bügeleisen! Vor der Anwendung das eingenähte Pflegeetikett beachten.

### Wärmebehandlung:

Besonders gut und einfach funktioniert die Aktivierung der Imprägnierung in einem Wäschetrockner. Dazu die vollständig getrocknete Kleidung in einen Trockner geben und bei normaler Temperatur 30 Min. trocknen. Dafür ein Zeitprogramm bei normaler Temperatur wählen.

**TIPP:** Stellt sich nach der Trocknerbehandlung kein Abperleffekt ein, war die Temperatur nicht ausreichend. Dann entweder wärmeres Trocknerprogramm wählen oder wie unten beschrieben bügeln.

Alternativ zum Wäschetrockner kann die Wärmebehandlung auch mit einem Bügeleisen erfolgen. Dazu die vollständig getrocknete Kleidung auf ein Bügelbrett legen, das Bügeleisen auf Stufe 1 (Synthetik) erwärmen, ein feuchtes Tuch zwischen Bekleidung und Bügeleisen legen (feuchte Tücher leiten die Wärme besonders gut, gleichzeitig werden Glanzstellen auf dem Textil vermieden). Die Bekleidung in langsamen und gleichmäßigen Bewegungen auf der ganzen Außenseite bügeln.

